




Köprü, viyadük ve karayolları uygulamalarında BTM

Karayolları, demiryolları ve raylı taşımacılık ulaşım ağları inşasında geçilmesi zorunlu çeşitli açıklıklarla karşılaşılmaktadır ve bu açıklıklar köprüler ve viyadüklerle geçilmektedir. Genellikle büyük sanat yapıları olarak adlandırılan bu sistemler, gerek duydukları teknolojiler nedeniyle pahalı yatırımlardır ve bu nedenle uzun hizmet süreleri sağlamak için en dayanıklı malzemeler seçilerek inşa edilmektedir. Atmosferik, iklimsel tüm koşullara açık oldukları ve üstlerinde sürekli dinamik yükler bulunan köprü ve viyadükler titizlikle yapılması gereken ve düzenli bakım gerektiren yapılardır. Sadece bunlarla da kalmayıp montaj tamamlandıktan sonra, özellikle buza karşı mücadelede kullanılan tuzun kimyasal etkileri ile yağış suyu ve don olayının fiziksel etkilerine korumasız bırakıldığından servis ömrü önemli ölçüde azaltmaktadır.

Buna rağmen, bu önerilmeli betonarme yapı elemanlarının yukarıdaki etkileşimden korunması amacıyla su yalıtımına başvurulması kaçınılmaz olmaktadır. Betonarme köprü ve viyadüklerde en ekonomik su yalımı çözümü, yalımın bitümlü örtülerle yapılmasıdır.

Kullanılacak bitümlü örtünün yol üst yapısından kendisine intikal edecek olan fren ve hızlanma kuvvetlerinden gelen yatay yüklerde dayanıklı olması, altında ve üstünde yer alan katmanlarla iyi aderans sağlaması zorunludur.

Dokunmamış sürekli elyaflardan (spunbond non-woven) üretilen polyester keçe taşıyıcı bitümlü örtüler ise bu istekleri karşılamaktadır.



Avrupa ülkelerinde kullanılan polimer bitümün cinsine göre iki ayrı yöntem uygulanmaktadır: Güney avrupa ülkelerinde plastomerik APP esaslı polimer bitümlü örtüler üretilmektedir. (Yumuşama noktası min. +140°C). Bu tür örtüler üzerine kaplanacak, 150-160°C sıcaklığında aşınma tabakası finişerle direkt olarak örtü üstüne uygulanırlar.

Kuzey Avrupa ülkelerinde ise elastomerik SBS esaslı polimer bitümlü örtüler üretildiğinden (Yumuşama noktası +125°C) üzerine kaplanacak aşınma tabakasından önce araya 3-5 cm. arasında bir mastik asfalt kaplaması uygulanır.

Türkiye'de ağırlıklı olarak plastomerik polimer bitümlü (APP'li) örtülerin üretilmesi nedeniyle Güney Avrupa ülkeleri için anlatılan yöntem uygulanmakta ve su yalıtım örtüsü üstüne doğrudan 6 cm. kalınlıkta aşınma tabakası uygulanmaktadır.

Bütüm esaslı su yalıtım örtülerini üretimi yapmakta olan Türkiye'nin önde gelen kuruluşu BTM A.Ş. ürün paletinde bu tür yalıtım uygulamaları için özel olarak üretilen 4 mm. kalınlıkta, yüksek çekme mukavemetine sahip (1100 N/5 cm.) viyadük tipi yalıtım örtüleri uzun yillardır bulundurmaktadır.

PLASTOBİT PP 4000 V

TS 11758-1

Ürün Tanımı	Plastomerik bitüm; poliolefin veya poliolefin kopolimer bileşığının ilave edilmesi ile modifiye edilen petrol bitümü
Uygulama Alanı	Köprü ve viyadüklerde su ve rutubet yalıtım amaçlı uygulanır. Tip 3-Tür1
Uygulama Metodu	Şalümo ile uygulanır. Uygulama kitapçığına bakınız.
Üst Yüzey Kaplama	Ince Kum
Alt Yüzey Kaplama	Polietilen Film
Donatı Tipi	Polyester
Depolama	Direk gün ışığından koruyunuz, dik olarak depolayınız.
Ekolojik Bilgiler	Su yalıtım amaçlı malzemeden, doğal ortamda kullanılabilir.

TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
Görsel Kusurlar	TS EN 1850-1 / TS 11758-1	-	-	YOKTUR
Uzunluk	TS EN 1848-1 / TS 11758-1	m	-0,03	10
Genişlik	TS EN 1848-1 / TS 11758-1	m	-0,02	1
Doğrultudan Sapma	TS EN 1848-1	-	-	GEÇER
Kalınlık	TS EN 1849-1	mm	$\pm 0,2$	4
Su Geçirgenlik Esneklik	TS EN 1928 (metod B 200kPa)	-	-	TAM
Yangına Tepki	TS EN 13501-1	SINIF	-	E
Ek Yeri Dayanımı	TS EN 12317-1	N/50 mm	-	NPD
Su Buhan Geçirgenliği	TS EN 1931	-	min.	20.000
Çekme Direnci (Boy)	TS EN 12311-1 / TS 1908	N/50 mm	$-\%0 ; +\%30$	1000
Kopma Uzaması (Boy)	TS EN 12311-1 / TS 1908	%	(-0 ; +20)	40
Çekme Direnci (En)	TS EN 12311-1 / TS 1908	N/50 mm	$-\%0 ; +\%30$	800
Kopma Uzaması (En)	TS EN 12311-1 / TS 1908	%	(-0 ; +20)	40
Darbeye Karşı Direnç	TS EN 12691 (metod A)	mm	min.	1750
Statik Yüklerle Karşı Direnç	TS EN 12730 (metod B)	kg	min.	20
Yırtılmaya Karşı Direnç (Boy)	TS EN 12310-1	N	$\pm 30\%$	250
Düşük Sıcaklıktaki Esneklik	TS EN 1109 (Üst yüzey)	°C	min.	-10
	TS EN 1109 (Alt yüzey)	°C	min.	-10
Sıcaklıklı Dayanım Direnci (<2mm)	TS EN 1110 / TS 11758-1	°C	min.	120
Tehlikeli Maddeler	-	-	-	YOKTUR



Hizmete alınmış yolların
aşınma tabakalarındaki
çatlakların doldurma ve
onarımında

btm **ELM 300**
elastomast*

ELASTOMAST, bina, yol, köprü ve benzeri mühendislik yapılarında her türlü derzin dolgu işleminde kullanılır. Elastomerik polimerlerle modifiye edilmiş bitüm, benzersiz bir su geçirimsizlik özelliği kazandırdığı gibi, esneklik, mükemmel aderans ve uzun ömrü sağlar. ELASTOMAST, TS 1091 ve TS 1092 standartlarına uygun olarak üretilmekte ve standard şartnamesindeki koşulları sağlamaktadır.

Yol üst yapı çatlakları onarım yöntemi

Yüzeyin hazırlanması:

Doldurulacak çatlak, yapışmayı önleyici maddelerden sert süpürge, tel fırça veya hava kompresörü yardımıyla temizlenmiş ve kuru olmalıdır. Uygulama:

Çatlak doldurulmadan önce bitümlü astar tatbikine gerek yoktur. Uygun bir eriteme kazanında (etrafi ve alt tarafı ısı transferi yağı dolu olan bir kazada eritilmesi tercih edilir) 180-220 °C arasında eritilen ELASTOMAST, eriteme kazanının altındaki şablonla akitlarak çatlak doldurulur. Yapılan dolgunun trafik etkisi ile yerinden kalkmasını önlemek ve yol yüzeyinin genel görünümüne uyum sağlaması için kum veya tercihen bazalt ve kireçtaşının kırılması ile elde edilen No.16 (1.18 mm) - No.50 (0.30 mm) elekler arası yıkandıktan sonra kurutulan malzeme karışımı pürmüze hafif ısıtılan dolgunun üzerine serpilir. Karışım oranı yüzey rengine göre yerinde ayarlanır.

Otoyollarda Köprü ve Viyadüklerin beton tabliyelerinin üzerine bir kat şalümo alevi ile uygulanan bitümlü su yalıtım örtüsünden (PLASTOBİT PP 4000 V) oluşan su yalıtım katmanı yapım kuralları.

Yüzey Hazırlığı

Beton yüzey, üzerine uygulanacak astar ile tam ve sürekli bir bağı oluşturabilmesi için, ahşap mala perdahlı nitelikte olmalıdır. Beton yüzeyinde bitümlü örtülerin tam yapışmasını engellemeyecek oyukların olması gereklidir. Yine yüzeyin üzerinde çapaklar, agrega oyukları, kir ve malzeme artıkları olmamalıdır. Ayrıca beton yüzeyin nemsiz ve kuru olması gerekmektedir.

Astar

Bitümlü örtülerin betona aderansını sağlamak için ve ayrıca temizlenmiş yüzey üzerine konan tozların yapışmasının engellenmesi için astar uygulaması yapılır. Bunun için işverenin kabul edeceğini TS 113 bitüm emülsiyonu veya TS 103 bitüm solüsyonu, $0,300 \text{ kg/m}^2$ sarfiyatla beton yüzeye yalıtım yapılmadan en az altı saat önce fırça ile tatbik edilir.

Örtülerin Uygulanması

Astarlanmış olan yüzey tam olarak kuruduktan sonra yalıtım örtüleri yol eksenine paralel olarak rulolar açılarak istikamete getirilir ve işaretlenir. İstikametleri bozulmaksızın tekrar toplanarak rulo haline getirilir. Örtülerin uzun kenar ek yerleri 10 cm. binecek şekilde ayarlanmalıdır. (Şekil 1) Yanyana gelen örtülerde, kısa kenar ek yerleri şarttırılmıştır. Yalıtım örtülerinin yapıştırma işleminin aynı hararetle homejen bir ısı dağılımıyla ve regüler olarak yapılması için beş şalümodan oluşan, şalümo arabası ile yapılmasında fayda vardır. Yapıştırma işlemi, örtü rulosunun önünden seyreden şalümo arabası ile, örtü ile zeminin ara kesitine alevin vurmasını sağlayacak açıda, hem betonun hem de örtünün alt yüzeyinin eriyerek yapışma kıvamına gelmesiyle olur.

Kısa kenar ek yerleri 10 cm. bindirilerek yapıştırılırken çelik mala ile taşan asfaltın ek yerlerine sıvanması gerekmektedir. Bordür kısımlarında düşey ile yatayın kesiştiği yerde örtü sıfırlanmalı, düşeye yukarıya doğru dönen 5-10 cm.'lik kısımlar için ayrıca 20 cm. eninde örtüden kesilmiş bir bant ile yatauda daha önceden bordüre sıfırlanmış örtünün üzerine binecek şekilde yapıştırılmalıdır. (Şekil 2) Örtüler köprü tabliyesinden yaklaşım plağına gelmeden önceki düzeye, projeye göre derz elemanın başlayacağı yerden kesilmelidir. (Şekil 3)

Yalıtım Korunması

Yalıtım sırasında ağır trafik yüküne mani olunması, lastik tekerlekli binek otomobilere ise yalıtım üzerinde manevra yapmamaları sağlanması gerekmektedir. Yalıtım yapıldıktan sonra aşınma tabakasının bir an önce yapılması gereklidir. Yalıtım örtüsünün üst yüzeyinde bulunan ince kum tabakası, aşınma tabakası karışımının ısısı ile örtünün üst yüzeyindeki asfaltın erimesi ile kaplama tabakasına aderansı gerçekleşir.

Yukanda bahsedilen uygulamada kullanılan BTM A.Ş. ürünler, Marka ve Kodları şunlardır:
Astar Malzemesi ; BİTÜMER (TS 113 Bitüm Emülsiyonu)
Su yalıtım Örtüsü ; PLASTOBİT PP 4000 V (TS 11758-1)

Köprü-Viyadük Yalıtımları Öncesinde Bitümlü Astar

Bitümlü örtülerle yalıtım yapılmadan önce temizlenmiş ve kurutulmuş yüzeyin astarlanması gereklidir. Bu amaçla kullanılan astarlar Bitüm Emülsiyonu TS 113'e uygun, fırça ile sürülen ve kuruduktan sonra yalıtım örtüleri uygulamasına geçen BİTÜMER'dir.

Aşınma Tabakaları

Katyonik Emülsiyon


Karayollarında sıkıştırılmış toprak zemin üzerine aşınma tabakası uygulanmadan önce bağlayıcı olarak sprey bitüm emülsiyonu kullanılmaktadır. Çok uzun bir süredir bu amaçla kullanılmakta olan bitüm solüsyonları (katbek) içeriği solventler yüzünden çevreyi kirletici nitelikleri gözönüne alınarak yakın bir zamanda terk edilmişler ve yerlerini su esaslı bitüm emülsiyonlarına bırakmışlardır. Bitüm emülsiyonları su bazlı oldukları için alevlenme/parlama sıcaklıklarını daha yüksektir ve çevreye zarar vermezler.

Karayolları inşasının her metresinde kullanılan su bazlı emülsiyonların en uygun ve en ekonomik olanı Katyonik Emülsiyondur, üretim tesisinden distribütör kamyonları alınıp şantiyeye nakledilen katyonik emülsiyonlar yine aynı araçlar vasıtıyla yol yüzeyine sprey şeklinde tatbik edilir ve aşınma tabakası emülsiyonlu yüzey üzerine kaplanır.


Aşınma Tabakası İçin Katkılar

BTM A.Ş., yurt dışında uzun senelerdir kullanılmakta olan Modifiye Bitüm sistemine uygun termoplastik katkıları da yol müteahhitleri için 1998 yılı itibarıyla uygulamaya sunmuştur. Modifiye bitümlü aşınma tabakasının en çok kullanıldığı ülkelerden olan Fransa'dan bu amaçla PR FLEX 20 ve PR PLAST.S ürünler ithal edilmektedir. Bu ürünler kısa sürede özellikle otoyol müteahhitleri tarafından aranan malzemeler olmuşlar ve İzmir Kordonyolu, İzmir-Aydın Otoyolu gibi projelerde kullanılmıştır. Her iki ürün de temelde aşınma tabakasının ömrünü uzatmakta ve ağır vasıtaların neden olduğu tekerlek izi oluşumunu önlemektedir. PR FLEX 20, asfalt betonu için bir master karışımıdır. PR PLAST.S ise, bitümlü karışımlara eklenen bir katkıdır.


ŞEKİL 1



ŞEKİL 2



ŞEKİL 3





btm[®] Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Gazi Bulvarı No:152 35170 Kemalpaşa - İZMİR Tel: (232) 877 04 02 (8 Hat) Faks: (232) 877 04 10

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

- Marmara** Yeşilbağlar Mah. Başkent Cad. Kaptan Sokak Deval İşhanı No:21 K3 D:4 34890 Pendik - İSTANBUL Tel: (216) 473 34 73 (pbx) Faks: (216) 488 84 00
- İç Anadolu** Mustafa Kemal Mahallesi 45 Sokak No. 67/6 Çankaya - ANKARA Tel: (312) 219 41 81 - 219 41 82 - Faks: (312) 219 41 83
- Ege** Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Gazi Bulvarı No:152 35170 Kemalpaşa - İZMİR Tel: (232) 877 04 02 (8 Hat) Faks: (232) 877 04 10
- Güney Anadolu** Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. Gülbahçe Sitesi İş Merkezi Kat:3 No:99 Seyhan - ADANA Tel&Faks: (322) 458 90 26 Faks: (322) 458 90 73 GSM: (532) 316 26 83
- Akdeniz** PK. 299 ANTALYA Tel: (242) 349 18 98 Faks: (242) 349 18 93 GSM: (532) 486 00 92
- Karadeniz** PK. 88 TRABZON Faks: (462) 334 41 20 GSM: (533) 748 55 46

İHRACAT MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Yeşilbağlar Mah. Başkent Cad. Kaptan Sokak Deval İşhanı No:21 K3 D:4 34890 Pendik - İSTANBUL Tel: (216) 473 34 73 (pbx) Faks: (216) 488 84 00

www.btmpolpan.com.tr • e-mail: info@btmpolpan.com.tr

Not: Bu broşür genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmış olduğundan ihtiyaç duyulduğunda firmamızdan bilgi alınır.
Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar firmamiza sorumluluk yüklemez.

