



www.btm.co

Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa Org. San. Bölgesi Mah.
Gazi Bulvarı. No: 152 Kemalpaşa / İZMİR
Tel:+90 0232 877 04 02 (8 hat)
Fax: +90 0232 877 04 10

ÜRÜN BİLGİ FORMU



POLPAN-Pürüzlü-
200

TS EN 13164

Döküman No: PDS-098-1

Yayın Tarihi :25.02.2011 Revizyon tarihi :05.10.2017

ÜRÜN TANIMI	Extrude Polistren (XPS) Isı Yalıtım levhası- Duvar Tipi			
KULLANIM ALANI	Her iki yüzeyi pürüzlü olarak üretilmiştir. Yapıların dış duvarlarında içten veya dıştan mantolamada veya çift duvar arasında kullanılabilir.			
UYGULAMA METODU	Çimento esaslı yapıştırma harcı ve dübel kullanılarak uygulanır.Polpan levhalar döşeme temaslı kısımları ve derzlerinde yapıştırılmadan şaşırtmalı olarak uygulanır.			
DEPOLAMA	Paketler direk güneş ışığından korunmalıdır.			
EKOLOJİK BİLGİLER	Doğal ortamda kullanılabilir.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
KALINLIK	TS EN 823	mm	T1	30 40
ISI DİRENCİ	TS EN 12667 / TS EN 12939	m ² °K/W	Min.	0,85 1,10
ISI İLETKENLİK	TS EN 12667 / TS EN 12939	W/m °K	Max.	0,035
UZUN SÜRELİ SU EMME	TS EN 12087	%	-	WL(T)1,5
GÖRSEL KUSURLAR	TS 11989 EN 13164	-	-	YOKTUR
BASINÇ DEFORMASYONU	TS EN 826	kPA	Min.	CS (10/Y)200
BELİRLİ SICAKLIK ve NEM ALTINDA DEFORMASYON(23±2°C ve 90±5 bağıl nemde)	TS EN 1604	%	Max.	2
YANGINA TEPKİ SINIFI	TS EN 13501-1	-	-	E
BOYUTLAR-EN	TS EN 822	mm	±8	600
BOYUTLAR-BOY	TS EN 822	mm	±10	1200
DONMA-ÇÖZÜNME DAYANIMI	TS EN 12091	%	-	FT2
YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNDEN SAPMA	TS EN 825	mm	Max.	14
GÖNYEDEN SAPMA	TS EN 824	mm/m	Max.	5

NPD = (No performance defined) Değer belirtilmemiştir.

* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.

BF/14-17-0